

Yeti SAFE

ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS, HONGOS Y MOHO

DESCRIPCIÓN

Los paneles preaislados **Yeti SAFE**, con núcleo PUR/PIR de **40kg/m³** en **color gris** y recubrimiento en **la cara externa con aluminio gofrado y la interna con aluminio liso con tratamiento antimicrobiano**, están diseñados para la construcción de ductos de aire acondicionado, calefacción y ventilación, en el sector farmacéutico, hospitalario y alimenticio. Ofrecen alta resistencia, evitan la condensación, reducen la infiltración de polvo y son ideales para ductos con presión inferior a 1000 Pa y velocidad de aire menor a 15 m/s.



Aplicaciones y usos

- Hospitales y quirófanos.
- Habitaciones limpias.
- Industrias farmacéuticas
- Industrias alimentarias
- Ensamblajes de artículos electrónicos.
- Laboratorios.
- Manufactura electrónica y ensamble.

Ventajas

- Fácil de realizar mantenimiento.
- Optimo aislamiento térmico.
- Peso menor a los del acero, solo el 15% en peso.
- Amigable con el medio ambiente.
- Elevado ahorro energético.
- Bajo valor de conductividad térmica.
- Núcleo aislante sin fibras.
- Resistente a hongos.
- Rápida instalación.

Oficina Principal

- 📍 Calle 46 # 71-121 int. 102
- ☎ PBX (604) 322 22 69
- ✉ info@grupoyeti.com
- 📍 Copacabana Antioquia - Colombia

☎ Línea Nacional: 315 671 85 10

Exportaciones

- ✉ exportaciones@grupoyeti.com
- ☎ (+57) 301 150 68 06



Yeti
Preinsulated Panels System

www.grupoyeti.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Características	Norma	Unidad	Valor
Espesor	UNI EN 823	mm	20 ± 0.5
Largo	UNI EN 822	mm	3000 ± 5
Ancho	UNI EN 822	mm	1200 ± 5
Espesor aluminio gofrado		µm	60
Espesor de aluminio liso		µm	60
Absorción de agua	UNI EN 12087	%	≤ 2
Clase de rigidez	EN 13403	clase	R5
Conductividad térmica a temperatura 10°C	UNI EN 12667	w/mk	0.020 - 0.022
Contenido de celdas cerradas	ISO 4590	%	>90
Densidad de núcleo	ASTM D1602	Kg/cm³	38 ± 2
Estanquidad al aire	UNI EN 1507	clase	C
Peso Panel		Kg/cm²	1.9
Planaridad	UNI EN 825	<	< 10
Presión específica	UNI EN 13403	Pa	750
Rango temperatura de uso		°C	-20 a + 65
Resistencia térmica	UNI EN 13165	Ro (m k²(w)	1.05
Resistencia a la tracción	ASTM d1623	Kpa	≥ 200
Resistencia a la compresion	UNI EN 826	Kpa	≥ 150
Resistencia al cizallamiento	EN ISO 11925	Kg/cm²	2.5
Resistencia a la presión	UNI EN 13403	Pa	1750
Reacción al fuego	EN ISO 11925 - 2 2020	Comportamiento al fuego	B
		Producción de humos	S2
		Gotas en llama	dø
Estabilidad dimensional a 70°C x 24 horas a -10°C x 24 horas	UNI EN 1604	Δv %	< 1%
Test antibacterial ISO 22196 - 2011 Jis 72801 - 2010	NBRC 3972	Escherichia Coli	>99.9%
	NBRC 12732	Staphylococcus aureus	>99%

Las marcas superficiales en el acabado liso, como rayones, arrugas o leves variaciones visuales, son propias del proceso de conformado del aluminio con recubrimiento antibacterial y tienen un carácter exclusivamente estético. No afectan el desempeño térmico, la durabilidad ni la protección higiénica del panel, que mantiene un rendimiento confiable en ambientes con altos estándares sanitarios.

YETI presenta esta ficha técnica como una guía y no es responsable del uso final que se le da al producto.
YETI se reserva el derecho a modificar la presenta ficha técnica sin previo aviso.


Oficina Principal

-  Calle 46 # 71-121 int. 102
-  PBX (604) 322 22 69
-  info@grupoyeti.com
-  Copacabana Antioquia - Colombia

 Línea Nacional: 315 671 85 10

Exportaciones

-  exportaciones@grupoyeti.com
-  (+57) 301 150 68 06



www.grupoyeti.com